

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TE-151 è un materiale a base poliuretanicopolimerizzabile tramite LED e adatto alla stampa 3D.

È caratterizzato da elevata elongazione, alta precisione e non tossicità.

È progettato per essere applicabile in applicazioni dentali e industriali.

2. PROPRIETÀ DEL MATERIALE PER STAMPA 3D

Proprietà	Unità di misura	TE-151	Note
Colore	-	Giallino	-
Densità	g/cm ³ @ 25°C	1,087 ± 0,02	
Viscosità	cps @ 25° C	1600 ± 200	Brookfield
Contenuto solido	% @ 80° C *1h	≥ 98	-

3. PROPRIETÀ DEL MANUFATTO STAMPATO

Proprietà	Unità di misura	TE-151	Note
Colore	-	Trasparente	-
Durezza Shore (D)	-	≥ 75	-
Resistenza alla trazione	MPa	≥ 10	ASTM D638
Elongazione	%	≥ 110	ASTM D638

4. INDICAZIONI RACCOMANDATE PER LA POLIMERIZZAZIONE

4.1 CONDIZIONI INIZIALI

	Unità di misura	Condizione	Note
Sorgente di luce	-	LED UV	
Lunghezza d'onda	nm	405	
Spessore del layer	µm	100	
Energia UV	mJ/cm ²	35,2	Energia UV applicata ad 1 layer
Potenza LED	mW/cm ²	11	Potenza LED applicata ad 1 layer
Tempo di esposizione	sec	3,2	
Temperatura	°C	5 - 35	

4.2 CONDIZIONI POST-POLIMERIZZAZIONE

	Unità di misura	Condizione	Note
Sorgente di luce	-	LED UV	
Lunghezza d'onda	nm	405	
Temperatura	°C	5 - 35	
Tempo di polimerizzazione	min	15	
Energia UV	mJ/cm ²	230000 - 255000	Energia UV durante la polimerizzazione (per 5 min.)
Potenza Led	sec	800 - 900	

5. UTILIZZO

1. Il materiale è foto-sensibile, quindi va protetto dall'esposizione alla luce solare e UV quando viene utilizzato e anche conservato.
2. Tutti i materiali per la stampa 3D vanno tenuti e conservati in contenitori scuri in grado di proteggere dall'esposizione alla luce UV.
3. È necessario controllare periodicamente l'intensità della luce LED della lampada, dal momento che è richiesta una precisa quantità di energia per stampare il manufatto 3D con questo materiale.
4. Si consiglia di mantenere una temperatura dell'ambiente tra 15 °C e 25 °C durante l'utilizzo del materiale. Temperature ambientali troppo alte o basse potrebbero alterare le proprietà meccaniche del prodotto.

6. SHELF-LIFE DEL LIQUIDO PER STAMPA 3D

- 24 mesi dalla data di produzione (conservata al buio in un ambiente asciutto a temperatura 15 - 25 °C).
- Conservazione: 15 - 25 °C, spedizione eseguita entro 30 gg dalla produzione del materiale.

7. NOTE

- Le condizioni riportate sono state definite dopo essere state revisionate da clienti laboratori utilizzatori, e sono condizioni raccomandate per ottenere manufatti con proprietà meccaniche ottimali.
- Le impostazioni di stampa potrebbero necessitare di essere modificate anche utilizzando la stessa stampante qualora cambino le condizioni della lampada o le proprietà meccaniche richieste, etc.
- Prima dell'utilizzo controllare che le condizioni del manufatto polimerizzato e le linee soddisfino le proprietà richieste.

- Le informazioni riportate in questo documento si basano su test eseguiti e sull'esperienza pratica degli utilizzatori. Si consideri che ci sono molti fattori in grado di condizionare le proprietà meccaniche e la qualità del manufatto. È quindi assolutamente necessario controllare attentamente il manufatto prima di utilizzarlo. Questo documento va considerato come una raccolta di raccomandazioni per le quali il produttore non è legalmente responsabile.
- Per ulteriori informazioni sui rischi e la sicurezza del materiale, consultare il documento MSDS (Material Safety Data Sheet – Scheda di sicurezza sul materiale). Per ulteriori domande, contattare il produttore.
- Questa scheda è soggetta a modifiche senza preavviso e si consiglia di verificarne l'aggiornamento prima di utilizzarla.

Data di rilascio 01/08/2024

Importatore per l'Italia



Via Cal Bruna, 1/A

31053 Pieve di Soligo (TV)



0438 842440



info@yenco.it



www.yenco.it